REVAT® CAL FINO

ESTUCO FINO DE CAL ACABADOS MATE O BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

REVAT CAL FINO es un mortero fino a base de cal aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme UNE-EN 998 -1	**CR**
Producto en polvo	
Reacción al fuego	Euroclase F
Producto en pasta	
Agua de amasado	60 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	CSI (0,4 - 2,5 N/mm^2)
Absorción de agua por capilaridad	W0
Adhesión	≥ 0,30 N/mm^2

REVAT CAL FINO

APLICACIONES
Acabado altamente decorativo para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.

PROPIEDADES
Acabado altamente decorativo. Textura fina, suave y sedosa. Aplicación de muy fácil ejecución.

SOPORTE
Siempre deberá aplicarse sobre una base de **REVAT CAL ESTUCO** fratasada.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. Aplicar una capa de unos 3 mm de **REVAT CAL ESTUCO,** fratasar y dejar secar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar **REVAT CAL FINO** con un 60% de agua limpia (1,8 litros de agua por cada bolsa de 3 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una masa homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN
1. Extender sobre **REVAT CAL ESTUCO** una capa de aproximadamente 1 mm de **REVAT CAL FINO,** alisándola con una llana de acero inoxidable:
   - acabado mate: una sola pasada con la llana, sin hacer repasos.
   - acabado brillante: alisar y bruñir con la llana hasta que aparezca el brillo.
2. Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.

PRECAUCIONES
- No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en zonas sumergidas en agua.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo acción de la lluvia.
- En aplicaciones en exteriores es aconsejable realizar una protección con **REVAT PROTEC.**

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT CAL FINO** es de 0,3 kg/m^2.

PRESENTACIÓN
En cajas con 6 bolsas de 3 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris rojo - beige - azul - piedra.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2012.